

Eski Sararmış Bilgisayar Kasalarını Beyazlatma

Fotoda W - R - 3 tuşları 7 saat hidrojen peroksit içinde uv mor ötesi lamba altında beklemiş.

8 tuşu 1 gün normal hidrojen peroksit içinde bekletilmiş.

Q - 5 tuşları normal durumları.

Hidrojen peroksit farkı açık ve net belli oluyor.



Örnek Uygulamalar ve Kullanılan Materyaller

Aşağıdaki örnekte koleston saç acıcı ve kosla oxi kullanılmıştır. Sadece güneş ışığında streçle kaplanıp ortalama 14 saat güneş altında bekletilmiştir.



İşlem için kullanılan malzemeler



Aşağıdaki diğer örnekte ise 1 gün güneş altında bekletilerek Hidrojen peroksitli miktarı daha yüksek olan bir saç acıcı ile işlem yapılmıştır.



İşlem için kullanılan malzemeler



Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

— [Eşref Kayın](#) 2017/06/04 06:50

eski, sararmış, bilgisayarların, beyazlatılması, amiga, beyazlatma, mouse, beyazlatma, eski, bilgisayarları, beyazlatma, sararmış, plastikleri, beyazlatma, hidrojen, peroksit, ile, beyazlatma, güneş, ışığı, ve, streç, kullnaarak, beyazlatma, strech, beyazlatma

Bilgilendirme amacıyla kullanılan Kutucuk

tag1, tag2, tag3

Yazar Hakkında

Eşref Kayın 2017/06/04 06:46

From:

<http://commodore.gen.tr/doc/> - **wiki**

Permanent link:

<http://commodore.gen.tr/doc/doku.php/bak%C4%B1m:temizlik:beyazlatma>

Last update: **2017/06/04 07:14**

